

Info-Blatt

Grundsätzliches:

Gipsmodell nie stürzen oder hart aufschlagen lassen, Bruchgefahr!

Höhenkurven:

Zum Ergänzen oder Teilaufbau von Höhenkurven empfehlen wir weisse Polystyrol-Platten zu verwenden. Das Material ist einfach an zu schneiden und über einer Kante zu brechen.

Die Platten können mit Dichlormethan oder Nitroverdünner verklebt werden. Das Lösungsmittel mit einem Pinsel auftragen und Kontaktfläche zusammen pressen.

Gips bearbeiten:

Grundsätzlich sollte die zu bearbeitende Gipsfläche leicht befeuchtet werden. Zum Entfernen von grossen Flächen eignet sich eine Oberfräse. Kleinere Anpassungen können mit einem Stechbeitel gemacht werden.

Neubauten:

Holz, Acrylglas und PUR-Blockmaterial (Cibatool) eignen sich für Gebäude. Alle Materialien sollten vor dem Einsetzen geschliffen und grundiert werden. Als Grundierung eignet sich weisse Dispersion- oder Nitrolackfarbe. Ungeeignet sind Farben auf Kunstharzbasis.

Spachteln:

Löcher, Ritzen und Risse können mit Moltofill oder Gips und einem kleinen Spachtel beseitigt werden.

Schleifen:

Mit handelsüblichem Schleifpapier mit einem Korn von 220 bis 320 wird eine glatte Oberfläche erreicht.

Spritzen:

Wir bieten, wie jedes Jahr, wieder unseren Spritz-Service an. Wartezeit 20 bis 30 min., dabei wird das ganze Modell weiss gespritzt. Preise ab Fr. 35.- je nach Grösse, bei gleichzeitiger Anlieferung mehrerer Modelle (ab 2 Stück) sind Spezial-Konditionen möglich. Transport mit Ford Transit ab HIL Rampe, holen und bringen Fr.100.-, ca. 20 Modelle haben pro Transport Platz. Abholen 10.00Uhr, Lieferung 24 Stunden später.

Sicherheit:

Bei Lösungsmitteln und Farben Hersteller Hinweise beachten und nur in gut durchlüfteten Räumen verwenden!

Bei Werkzeugen und Maschinen sollten immer die Sicherheitsanweisungen beachtet werden!

Alle Empfehlungen sind nicht zwingend. Jegliche Haftung wird abgelehnt.